

# EasyColor™ (DTV™)



## ESPECIFICACIONES

| Composición | Grosor aproximado | Transportador | Certificaciones                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PU          | 100 micrones      | No Adhesivo   | <p>REACH n° 1907/2006/EU</p> <p>OEKO-TEX®<br/>CONFIDENCE IN TEXTILES<br/>STANDARD 100<br/>22.HIT.05027 HOHENSTEIN HTTI</p> <p>VEGANOK<br/>AZIENDA N. 1004</p> <p>VEGANUS</p> |

## APLICACION

| Aplicar sobre                                                                                                       | AJUSTES DE CORTE SUGERIDOS |         |           | AJUSTES SUGERIDOS PRENSAS DE CALOR |               |                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|------------------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Algodón, poliéster, mezcla de algodón y poliéster, elastan.<br>(No es adecuada para prendas tratadas o sublimadas). | Cuchilla                   | Presión | Velocidad | Tiempo                             | Temperatura   | Presión             | Pelado   |
|                                                                                                                     | 45°                        | 50 gf   | 20 cm/seg | 15 Segundos                        | 155°C (311°F) | Media (2,5/3,5 bar) | Caliente |

→ Imprima, corte el excedente de material. (Imprimir en modo normal, no en modo espejo).

→ Remover la impresión manualmente ó utilice la mascara TTD Advance.

→ Sin el TTD = precalentar el plato por 5 sec. / 155°C.\*

→ Coloque la impresión en la prenda (\*SinTTD > cubrir con Teflón)

→ Realice las siguientes recomendaciones y retire el TTD/Teflón.

→ Para CRAFT

→ Deje secar por 5 minutos.

→ Silhouette settings: blade 3, fuerza 3, velocidad 8. - Cricut settings: Everyday iron on

→ Plancha Casera "silk" setting & Cubra con una hoja de teflón & planche por 90 segundos.

\* Debido a la gran variedad de impresoras Inkjet y tintas, en caso de que utilice prendas blancas o claras de 100% de algodón es recomendable realizar un ciclo de lavado a 40C por lo menos de 60 minutos (no coloque la prenda invertida al lavarla) antes de utilizar.

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

→ Diseños de una sola pieza no necesita aplicaciones con Tape.

→ Adecuado para la mayoría de los sistemas de impresoras Inkjet.

→ Diferentes tipos de acabados dependiendo la hoja utilizada (teflón ó hoja encerada)

→ Pelado rápido.

**NOTA IMPORTANTE:** Le recomendamos hacer pruebas antes de hacer producciones.

## RECOMENDACIONES Y CUIDADOS PARA LAVARLO

| *Lavado                 | Planchado       | Secado                | Lavado Seco | Almacenaje Duración | Almacenaje Temperatura | Almacenaje Condiciones        | Posición |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| Hasta 40°C<br>Invertido | SI<br>Invertido | SI<br>ciclo sintético | NO          | Hasta 2 Años        | Entre 18°C y 26°C      | Alejado del luz solar y polvo | Vertical |

→ Espere 24 horas antes de aplicar y realizar la primera lavada.

→ Respete las recomendaciones del producto.

→ No utilice en este producto blanqueadores (cloro ó químicos agresivos).

LINK VIDEO PARA SU APLICACION:  
<https://www.youtube.com/watch?v=beV7Fvu9V1k>

Puedes ordenar en Tekgraf SRL Rep. Dom. los productos SISER  
Tel.: 809-221-2985

[www.tekgraf.com](http://www.tekgraf.com)

